



**Artikelnummer**

161123 (5 liter)

**pH-värde**

Ca 8,8 i koncentrat

**Användningsytor**



**Användningssätt**



## Lino PORFYLLARE

För porfyllning av porösa och absorberande golv såsom linoleum och sten samt för impregnering-/grundförsegling av betonggolv. Penetrerar ner i golvet och bildar en elastisk och motståndskraftig film som har god resistens mot aggressiva alkalier, syror, lösningsmedel och olja. Akrylbaserad. Vid borttagning av ytskyddande produkt polish eller vax förstörs inte Lino, utan finns kvar i golvet som ett säkert skydd. Ett linobehandlat golv behöver inte göras om på 8–10 år.



#### pH-värde

Ca 8.8 i koncentrat.

#### Varuinformation/Skyddsföreskrifter

Se säkerhetsdatablad

#### Lagring

Lagras svalt eller i rumstemperatur.  
Tål ej köld. Lagringsstabiliteten i obruten förpackning är minst 2 år

#### Transportförpackning

3x5 liter i kartong

#### ADR


Ej klassad

#### Artikelnummer

161123 (5 liter)

2008-06-01

# Lino PORFYLLARE



## Motståndskraftig och elastisk porfyllare som har god resistens mot aggressiva alkalier, syror och lösningsmedel.

Avsedd för porfyllning av porösa och absorberande golv, t.ex. linoleum, klinker och sten samt för plastgolv med gummiinblandning.

#### Produktegenskaper

Lino bildar en elastisk och motståndskraftig film i golvet. Ger ett vattentåligt skyddsskikt och har en god resistens mot aggressiva alkalier, syror och lösningsmedel. Lino är inte diffusionstät, produkten "andas", tillskjutande fukt tränger igenom. Vid borttagning av ytskyddande produkt polish eller vax förstörs inte Lino, utan finns kvar i golvet som ett säkert skydd. Ett Linobehandlat golv behöver inte göras om på 8-10 år.

#### Anmärkning

Användes ej på trägolv, gummigolv och plastgolv. Efter porfyllning ska golvet ytbehandlas med vax eller polish. **Viktigt!** Vid arbete med Lino som porfyllare, följ alltid anvisningarna enligt separata behandlingsblad för respektive golvmaterial,

#### Bruksanvisning-Underarbete

Polishbehandlade golv ska alltid rengöras och avvaxas med Gipeco Polishbort Dipex så att all polish är borttagen innan porfyllning, detta för att Lino skall kunna tränga ner i porerna. Följ noga etikettanvisningarna för dosering, verkningstid etc. Ytorna måste sedan torka! Maximalt 6 % restfuktighet får finnas kvar i golvet före porfyllning. Idealiskt är om linoleumgolv får torka över natten, övriga golv torkar på några timmar. För kort torktid försämrar slutresultatet eftersom fukt då förseglas kvar i golvet.

#### Bruksanvisning-Porfyllning

Maskinskura golvet med Lino och kallt vatten i blandning 50/50. Använd lågvarvad singelskurmaskin och brun rondell.

#### Viktigt!

**Lino ska arbetas – masseras ner i golvet. Arbeta i två eller fler – riktningar, tre gånger över samma yta så att ingen del av golvet är obearbetat.** Arbeta över små ytor så att brukslösningen inte torkar! Sug efter hand golvet torrt med våtsugare. Eftersköj ej. Uppstår ränder, fukt moppa med vatten och jämna ut. Mycket poriga och sugande golv kräver ytterligare porfyllning – låt golvet torka "gåtort" – stryk sedan ut ett flödigt lager Lino i koncentrat. Där Lino helt eller fläckvis har torkat in inom 8-10 minuter måste mer Lino påföras tills hela ytan är "mättad". Viktigt! Påför endast den mängd Lino som golvet suger åt sig och inte mer. Lino ska nu härda i golvet. Härdningstiden varierar mellan 45-75 minuter beroende på klimatet i lokalen. Torrslipa golvytan i två – eller flera – riktningar med grov rondell så att all Lino ovanpå golvet avlägsnas och ytan är "matt" och jämn. Vänd och/eller byt rondell ofta! Blir ytan "glansig" är härdningstiden för lång och på linoleumgolv måste då slipnät max 80-korns användas. Avlägsna slipdammet genom att dammsuga och fukt moppa med rent vatten. Golvet ska sedan ytbehandlas med en filmbildande produkt, vax eller polish.